

## Katalógový list: IZOLAČNÉ TRUBIČKY Z KREPOVÉHO PAPIERA

Trieda tepelnej odolnosti A ( 105°C )

**Charakteristika :** Izolačné trubičky z krepového papiera sa vyrábajú na báze papiera typu P 5238. Sú výborne impregnovateľné bežnými typmi lakov a živíc a sú kompatibilné s transformátorovými silikónovými alebo minerálnymi olejmi.

**Použitie :** Trubičky sa používajú najmä pri výrobe olejových transformátorov.

### Základné rozmery :

Vnútorný priemer	Vonkajší priemer	Vnútorný priemer	Vonkajší priemer
3 mm	5 mm	6 mm	8 mm
3 mm	6 mm	6 mm	9 mm
4 mm	6 mm	6 mm	10 mm
4 mm	7 mm	6 mm	12 mm
4 mm	8 mm	7 mm	11 mm
5 mm	7 mm	7 mm	13 mm
5 mm	8 mm	8 mm	12 mm
5 mm	9 mm	8 mm	14 mm
15 mm	18 mm	16 mm	22 mm

- iné rozmery trubičiek poskytneme na požiadanie

### Dielektrická pevnosť po impregnácii olejom :

Hrúbka steny 1,0 mm	16 kV
Hrúbka steny 1,5 mm	22 kV
Hrúbka steny 2,0 mm	27 kV

### Tolerancie :

Vnútorný priemer	+ 0,5 mm
Dĺžka trubičky 1000 mm	+ - 10 mm
Hrúbka steny	+ 0,5 mm

### Dodávky :

V zvitkoch alebo rúrkach dĺžky 1000 mm

Dodacia normy : DIN 6740