

## Katalógový list: VIDATAPE

Tkané neimpregnované elektrizolačné pásy.

### CHARAKTERISTIKA :

Výrobky Vidatape sú tkané pásy, ktoré sa vyrábajú prevažne zo sklenených alebo polyesterových vlákien, prípadne v kombinácii s aramidovým papierom Nomex, medennými vláknami alebo fóliou. ( Napr.sklo/Nomex )

Pásy sa nepoťahujú živicom a rôznosťou kombinácií sú prispôbené pre použitie v rôznych tepelnoizolačných triedach.

### POUŽITIE :

Vidatape sa používa ako ochrana cievok vo vinutí cievky, ako absorčný prostriedok na vylúčenú živicu pri impregnácii cievky alebo na fixovanie vodiča z cievky. Pásy môžu byť podľa typu a použitej tkaniny zmrštiteľné až do 30 % pod svoju pôvodnú dĺžku.

### ZLOŽENIE :

Následujúce tabuľky podáva podrobný prehľad dostupných výrobkov typu Vydape, ich zloženie a tolerancie:

TYP	TYP TKANINY	HRÚBKY s toleranciou (mm)	ŠÍRKY s toleranciou (mm)	Vodiace čiary - farby
<b>Vidatape C</b>	Sklo E Trieda C 220°C	0,09 mm -0,01+0,02 0,13 mm -0,01+0,04 0,23 mm -0,02+0,05	13 – 100 mm do 25 mm : +1,0 mm cez 25 mm: +1,5 mm	0,09 2 x modrá 0,13 2 x červená 0,23 2 x zelená
<b>Vidatape P</b>	Polyester Trieda F 155°C	0,13 mm -0,01+0,04 0,23 mm -0,02+0,03	13 – 80 mm do 25 mm : +1,0 mm cez 25 mm: +1,5 mm	oranžová-čierna- oranžová
<b>Vidatape P/HB</b>	Polyester Trieda F 155°C	0,30 mm -0,01+0,02	25 – 30 mm do 25 mm: +1,0 mm do 30 mm: +1,5 mm	modrá
<b>Vidatape VP</b>	Polyester –do 20% zmrštiteľná Trieda F 155°C	0,25 mm -0,01+0,04	20,25,30 mm do 25 mm : +1,0 mm cez 25 mm: +1,5 mm	červená
<b>Vidatape GN</b>	Sklo útok Nomex osnova Trieda H 180°C	0,145 mm -/+0,025	13,20,25,30 mm všetky : +1,0 mm	neudáva sa
<b>Vidatape GP</b>	Sklo útok Nomex osnova Trieda F 155°C	0,09 mm -0,01+0,02 0,13 mm -0,01+0,04 0,23 mm -0,02+0,05	13 – 100 mm do 25 mm : +1,0 mm cez 25 mm: +1,5 mm	modrá/červená 2 x červená 2 x zelená
<b>Vidatape S</b>	Polyester –do 20% zmrštiteľná Trieda F 155°C	0,13 mm -0,01+0,04	13,20,25,30,50 mm do 25 mm : +1,0 mm cez 25 mm: +1,5 mm	čierna
<b>Vidatape SP</b>	Polyester natiahnutý Trieda F 155°C	0,45 mm -0,03+0,04	13,20,25,30,50 mm do 25 mm : +1,0 mm cez 25 mm: +1,5 mm	neudáva sa

<b>Vidatape AS</b>	Sklo –aminosilán. Úprava Trieda C 220°C	0,13 mm -/+0,025 0,18 mm -/+0,025 0,23 mm -/+0,025	13 – 50 mm do 30 mm : +/-1,0 mm cez 30mm: +/-1,5 mm	neudáva sa
--------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------